

1_Aged Metal

Stratigrafia/Stratigraphy	Prodotto/Product	N° strati/Layers	Attrezzi/Tools	Tempo essiccazione/Drying time
1	Wall2Floor Top Coat (W2F 040)	uno/one	spatola inox / stainless steel trowel	3-4 h
2	Wall2Floor Top Coat Fine (W2F 040)	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	12-14 h
<i>Levigare la superficie con levigatrice rotorbitale ed abrasivo 150/ sanding and polishing with abrasive grain 150</i>				
3	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr Zeus Argento 50 gr H ₂ O	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	1-2 h
4	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr Zeus Argento 16072 50 gr H ₂ O	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	1-2 h
5	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr Zeus Argento 16073 50 gr H ₂ O	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel /	rullo medio + spatola inox /
6	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B JS 20/192 200 gr H ₂ O	uno/one	spruzzo/spray	1-2 h
7	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B JS 4/192 YW 20/192 200 gr H ₂ O	uno/one	spruzzo/spray	3-4 h
8	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	uno di due/one of two	rullo di pelo medio / medium hair roller	4-6 h
9	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	due di due/two of two	rullo di pelo medio / medium hair roller	24 h

2_ Shabby metal

Stratigrafia/Stratigraphy	Prodotto/Product	N° strati/Layers	Attrezzi/Tools	Tempo essiccazione/Drying time
1	Wall2Floor Top Coat (W2F 039)	uno/one	spatola inox / stainless steel trowel	3-4 h
2	Wall2Floor Top Coat Fine (W2F 039)	uno/one	ruolo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	12-14 h
<i>Levigare la superficie con levigatrice rotorbitale ed abrasivo 150/ sanding and polishing with abrasive grain 150</i>				
	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr R-Stone Metal Silver 50 gr H ₂ O	uno/one	spatola inox / stainless steel trowel	1-2 h
4	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B YW 20/192 JW 4/192 200 gr H ₂ O	uno/one	spruzzo / spray	1-2 h
5	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B JW 20/192 200 gr H ₂ O	uno/one	spruzzo / spray	3-4 h
6	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B SW 6/192 JW 2/192 200 gr H ₂ O	uno/one	spruzzo / spray	3-4 h
7	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	uno di due/one of two	ruolo di pelo medio / medium hair roller	4-6 h
8	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	due di due/two of two	ruolo di pelo medio / medium hair roller	24 h

3_Liquid Metal

Stratigrafia/Stratigraphy	Prodotto/Product	N° strati/Layers	Attrezzi/Tools	Tempo essiccazione/Drying time
1	WAall2Floor Top Coat (W2F 058)	uno/one	spatola inox / stainless steel trowel	3-4 h
2	Wall2Floor Top Coat Fine (W2F 064)	uno/one	spatola inox / stainless steel trowel	12-14 h
<i>Levigare la superficie con levigatrice rotorbitale ed abrasivo 150/ sanding and polishing with abrasive grain 150</i>				
3	Metallo Fuso Ottone	uno di due/one of two	spatola inox / stainless steel trowel	10-12 h
4	Metallo Fuso Ottone	due di due/two of two	spatola inox / stainless steel trowel	10-12 h
<i>Levigare e lucidare la superficie con levigatrice rotorbitale ed abrasivi 150; 320; 500; 800; 1500; 3000; 6000. Pulire la superficie ed applicare / Sanding and polishing the surface with abrasive grain 150; 320; 500; 800; 1500; 3000; 6000. Clean the surface and apply</i>				
5	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	uno di due/one of two	ruolo di pelo medio / medium hair roller	4-6 h
6	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	due di due/two of two	ruolo di pelo medio / medium hair roller	24 h

4_Distressed Metal

Stratigrafia/Stratigraphy	Prodotto/Product	N° strati/Layers	Attrezzi/Tools	Tempo essiccazione/Drying time
1	Wall2Floor Top Coat (W2F 036)	uno/one	spatola inox / stainless steel trowel	3-4 h
2	Wall2Floor Top Coat Fine (W2F 021)	uno/one	spatola inox / stainless steel trowel	12-14 h
<i>Levigare la superficie con levigatrice rotorbitale ed abrasivo 150/ sanding and polishing with abrasive grain 150</i>				
3	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B JS 20/192 200 gr H ₂ O	uno/one	ruolo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	3-4 h
4	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	uno di due/one of two	ruolo di pelo medio / medium hair roller	4-6 h
5	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	due di due/two of two	ruolo di pelo medio / medium hair roller	24 h

5_Metal Steel

Stratigrafia/Stratigraphy	Prodotto/Product	N° strati/Layers	Attrezzi/Tools	Tempo essiccazione/Drying time
1	Wall2Floor Top Coat (W2F 041)	uno/one	spatola inox / stainless steel trowel	3-4 h
2	Wall2Floor Top Coat Fine (W2F 094)	uno/one	spatola inox / stainless steel trowel	12-14 h
<i>Levigare la superficie con levigatrice rotorbitale ed abrasivo 150/ sanding and polishing with abrasive grain 150</i>				
3	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr Zeus Argento 16072 50 gr H ₂ O	uno/one	ruolo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	1-2 h
4	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr Zeus Argento 50 gr H ₂ O	uno/one	ruolo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	1-2 h
5	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr R-Stone Rosso 50 gr H ₂ O	uno/one	ruolo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	3-4 h
6	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	uno di due/one of two	ruolo di pelo medio / medium hair roller	4-6 h
7	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	due di due/two of two	ruolo di pelo medio / medium hair roller	24 h

6_Rusty Metal

Stratigrafia/Stratigraphy	Prodotto/Product	N° strati/Layers	Attrezzi/Tools	Tempo essiccazione/Drying time
1	Wall2Floor Top Coat (W2F 040)	uno/one	spatola inox / stainless steel trowel	3-4 h
2	Wall2Floor Top Coat Fine (W2F 058)	uno/one	ruolo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	12-14 h
<i>Levigare la superficie con levigatrice rotorbitale ed abrasivo 150/ sanding and polishing with abrasive grain 150</i>				
3	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr Zeus Argento 16072 50 gr H ₂ O	uno/one	ruolo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	1-2 h
4	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr R-Stone Rosso + 50 gr H ₂ O	uno/one	ruolo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	3-4 h
5	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	uno di due/one of two	ruolo di pelo medio / medium hair roller	4-6 h
6	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	due di due/two of two	ruolo di pelo medio / medium hair roller	24 h

7_Copper Metal

Stratigrafia/Stratigraphy	Prodotto/Product	N° strati/Layers	Attrezzi/Tools	Tempo essiccazione/Drying time	
1	Wall2Floor Top Coat (W2F 041)	uno/one	spatola inox / stainless steel trowel	3-4 h	
2	Wall2Floor Top Coat Fine (W2F 093)	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	12-14 h	
<i>Levigare la superficie con levigatrice rotorbitale ed abrasivo 150/ sanding and polishing with abrasive grain 150</i>					
3	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B PS 4/192 RS 1/192 WS 1/192 200 gr H ₂ O	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	3-4 h	
4	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr Zeus Argento col. Rame chiaro 50 gr H ₂ O	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	1-2 h	RAME CHIARO 1 LT ZEUS ARGENTO YW 80/192 YE 60/192
5	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr Zeus Argento col. Rame scuro 50 gr H ₂ O	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	1-2 h	RAME SCURO 1 LT ZEUS ARGENTO YW 80/192 JS 20/192 TW60/192 YE 40/192
6	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	uno di due/one of two	rullo di pelo medio / medium hair roller	4-6 h	
7	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	due di due/two of two	rullo di pelo medio / medium hair roller	24 h	

8_Stone Metal

Stratigrafia/Stratigraphy	Prodotto/Product	N° strati/Layers	Attrezzi/Tools	Tempo essiccazione/Drying time
1	Wall2Floor Top Coat (W2F 040)	uno/one	spatola inox / stainless steel trowel	3-4 h
2	Wall2Floor Top Coat Fine (W2F 063)	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	12-14 h
Levigare la superficie con levigatrice rotorbitale ed abrasivo 150				
3	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr R-Stone Perla 17042 100 gr H ₂ O	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	1-2 h
4	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr Eclat_Wall Painting 100 gr H ₂ O	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	1-2 h
5	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr Africa A302 100 gr H ₂ O	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	1-2 h
6	50 gr Mineral Sealer A 35 gr Mineral Sealer B 150 gr R-Stone Perla 17042 100 gr H ₂ O	uno/one	rullo medio + spatola inox / medium hair roller + stainless steel trowel	3-4 h
7	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	uno di due/one of two	rullo di pelo medio / medium hair roller	4-6 h
8	W2F Clear Finish Bi-Component Satin	due di due/two of two	rullo di pelo medio / medium hair roller	24 h